

**ГОСТ 1050-88:**

**ГОСТ 1050—88**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т**

---

**ПРОКАТ СОРТОВОЙ, КАЛИБРОВАННЫЙ,  
СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ  
ПОВЕРХНОСТИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ  
КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ  
СТАЛИ**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное



## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й С Т А Н Д А Р Т

**ПРОКАТ СОРТОВОЙ, КАЛИБРОВАННЫЙ,  
СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ  
КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ**

**ГОСТ  
1050—88**

**Общие технические условия**

Carbon structural quality steel gauged bars with special surface finish.  
General specifications

МКС 77.140.60  
ОКП 09 5000, 11 4100, 11 5000

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт устанавливает общие технические условия для горячекатаного и кованого сортового проката из углеродистой качественной конструкционной стали марок 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55пп) и 60 диаметром или толщиной до 250 мм, а также проката калиброванного и со специальной отделкой поверхности всех марок.

В части норм химического состава стандарт распространяется на другие виды проката, слитки, поковки, штамповки из стали марок, перечисленных выше, а также из стали марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп и 20пс.

**1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

1.1. Марки и химический состав стали по ковшевой пробе должны соответствовать приведенным в табл. I.

Таблица 1

Марка стали	Массовая доля элементов, %			
	углерода	кремния	марганца	хрома, не более
05кп	Не более 0,06	Не более 0,03	Не более 0,40	0,10
08кп	0,05—0,12	Не более 0,03	0,25—0,50	0,10
08пс	0,05—0,11	0,05—0,17	0,35—0,65	0,10
08	0,05—0,12	0,17—0,37	0,35—0,65	0,10
10кп	0,07—0,14	Не более 0,07	0,25—0,50	0,15
10пс	0,07—0,14	0,05—0,17	0,35—0,65	0,15
10	0,07—0,14	0,17—0,37	0,35—0,65	0,15
11кп	0,05—0,12	Не более 0,06	0,30—0,50	0,15
15кп	0,12—0,19	Не более 0,07	0,25—0,50	0,25
15пс	0,12—0,19	0,05—0,17	0,35—0,65	0,25
15	0,12—0,19	0,17—0,37	0,35—0,65	0,25
18кп	0,12—0,20	Не более 0,06	0,30—0,50	0,15
20кп	0,17—0,24	Не более 0,07	0,25—0,50	0,25
20пс	0,17—0,24	0,05—0,17	0,35—0,65	0,25
20	0,17—0,24	0,17—0,37	0,35—0,65	0,25
25	0,22—0,30	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25
30	0,27—0,35	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25
35	0,32—0,40	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25
40	0,37—0,45	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25
45	0,42—0,50	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25
50	0,47—0,55	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25
55	0,52—0,60	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25
58(55пп)	0,55—0,63	0,10—0,30	Не более 0,20	0,15
60	0,57—0,65	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25

Издание официальное

Перепечатка воспрещена  
© Издательство стандартов, 1989  
© Стандартинформ, 2008

## С. 2 ГОСТ 1050—88

*Продолжение таблицы 1*

Марка стали	Массовая доля элементов, %			
	углерода	кремния	марганца	хрома, не более
58(55пп)	0,55—0,63	0,10—0,30	Не более 0,20	0,15
60	0,57—0,65	0,17—0,37	0,50—0,80	0,25

**П р и м е ч а н и я:**

1. По степени раскисления сталь обозначают: кипящую — кп, полуспокойную — пс, спокойную — без индекса.
2. Сталь марки 05кп не допускается к применению во вновь создаваемой и модернизируемой технике.
3. Профиль для косых шайб по ГОСТ 5157 изготавливают из стали марок 20 и 35.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.1.1. Массовая доля серы в стали должна быть не более 0,040 %, фосфора — не более 0,035 %.

Для стали марок 11кп и 18кп, применяемой для плакировки, массовая доля серы должна быть не более 0,035 %, фосфора — не более 0,030 %.

1.1.2. Остаточная массовая доля никеля в стали всех марок не должна превышать 0,30 %, меди в стали марок 11кп и 18кп — 0,20 %, в стали остальных марок — 0,30 %.

1.1.3. В стали марок 35, 40, 45, 50, 55 и 60, предназначеннной для изготовления патентированной проволоки, массовая доля марганца должна быть 0,30—0,60 %, никеля — не более 0,15 %, хрома — не более 0,15 %, меди — не более 0,20 %. Массовая доля серы и фосфора — соответственно требованиям стандартов на проволоку, но не превышает норм, приведенных в п.1.1.1.

1.1.4. В стали марок 08пс, 10пс, 15пс и 20пс, предназначеннной для изготовления листового проката для холодной штамповки, допускается массовая доля марганца до 0,25 % по нижнему пределу.

1.1.5. В стали марок 08пс, 10пс, 15пс и 20пс допускается массовая доля кремния менее 0,05 % при условии применения других (кроме кремния) раскислителей в необходимых количествах.

1.1.6. В стали допускается массовая доля мышьяка не более 0,08 %.

1.1.7. Массовая доля азота в кислородно-конвертерной стали не должна превышать 0,006 % для тонколистового проката и ленты и 0,008 % — для остальных видов проката.

1.1.8. В соответствии с заказом в спокойной стали, изготовленной скрап-процессом и скрап-рудным процессом, допускается остаточная массовая доля никеля и хрома не более 0,40 % каждого.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

1.2. В прокате, заготовках, поковках и изделиях дальнейшего передела допускаются отклонения по химическому составу от норм, приведенных в табл.1, в соответствии с табл.2.

**(Поправка).**

1.3. Сортамент проката должен соответствовать требованиям:

ГОСТ 2590 — для горячекатаного круглого;

ГОСТ 2591 или другой нормативно-технической документации — для горячекатаного квадратного;

ГОСТ 1133 — для кованого круглого и квадратного;

ГОСТ 2879 — для горячекатаного шестигранного;

ГОСТ 103 — для горячекатаного полосового;

ГОСТ 4405 — для кованого полосового;

ГОСТ 5157 — для профиля для косых шайб;

ГОСТ 7417 — для калиброванного круглого;

ГОСТ 8559 — для калиброванного квадратного;

ГОСТ 8560 — для калиброванного шестигранного;

нормативно-технической документации — для калиброванного полосового;

ГОСТ 14955 — со специальной отделкой поверхности.

Примеры условных обозначений приведены в приложении 1.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 2.1. Характеристики базового исполнения

2.1.1. Прокат сортовой немерной длины (НД) с предельными отклонениями для обычной точности размеров, кривизны, овальности и других требований к форме, серповидности и отклонения от плоскости класса 2 по ГОСТ 103 (для полосы).

2.1.2. Прокат калиброванной немерной длины (НД) с предельными отклонениями для поля допуска —  $h11$ , овальностью — не более предельных отклонений по диаметру.

2.1.3. Прокат со специальной отделкой поверхности немерной длины (НД) с предельными отклонениями для поля допуска —  $h11$ , овальностью — не более половины предельных отклонений по диаметру.

2.1.4. Прокат сортовой без термической обработки, калибранный и со специальной отделкой поверхности нагартованный — НГ или термически обработанный (отожженный, высокоотпущененный, нормализованный, нормализованный с отпуском, закаленный с отпуском) — ТО.

2.1.5. Прокат сортовой двух групп качества поверхности: 2ГП и 3ГП. Прокат группы качества поверхности 2ГП предназначен преимущественно для горячей обработки давлением, группы 3ГП — преимущественно для холодной механической обработки.

#### (Поправка).

2.1.6. На поверхности проката группы качества поверхности 2ГП не должно быть раскатанных пузирей, прокатных плен, закатов, трещин, загрязнений, трещин напряжения.

#### 2.1.1—2.1.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1.6.1. Дефекты на поверхности должны быть удалены пологой вырубкой или зачисткой, ширина которой должна быть не менее пятикратной глубины.

Глубина зачистки дефектов, считая от фактического размера, не должна превышать:

половины допуска на размер — для проката размером менее 80 мм;

допуска на размер — для проката размером от 80 до 140 мм;

5 % диаметра или толщины — для проката размером от 140 до 200 мм;

6 % диаметра или толщины — для проката размером более 200 мм.

В одном сечении проката размером (диаметром или толщиной) более 140 мм допускается не более двух зачисток максимальной глубины.

2.1.6.2. На поверхности проката допускаются без зачистки отдельные риски, вмятины и рябизна глубиной в пределах половины допуска на размер, а также раскатанные пузирь и загрязнения (волосяники) глубиной, не превышающей  $\frac{1}{4}$  допуска на размер, но не более 0,20 мм, считая от фактического размера.

2.1.7. На поверхности проката с качеством поверхности группы 3ГП допускаются местные дефекты глубиной, не превышающей минусового предельного отклонения на размер для проката размером менее 100 мм; допуска на размер — для проката размером 100 мм и более.

Глубину залегания дефектов считают от номинального размера.

#### (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1.8. Прокат сортовой должен быть обрезан.

Допускаются смятые концы и заусенцы.

Косину реза сортового проката размером до 30 мм не регламентируют, свыше 30 мм — она не должна превышать 0,1 диаметра или толщины. Прокат сортовой размером до 40 мм немерной длины допускается изготавливать с необрезными концами.

2.1.9. Качество поверхности и требования по обрезке концов калиброванного проката должны соответствовать — ГОСТ 1051 групп Б и В, со специальной отделкой поверхности — ГОСТ 14955 групп В, Г и Д.

В прокате со специальной отделкой поверхности обезуглероживание не допускается.

2.1.10. Твердость (TB1) сортового проката без термической обработки не должна превышать 255 НВ, калиброванного и со специальной отделкой поверхности нагартованного — 269 НВ.

#### (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1.11. Механические свойства проката в нормализованном состоянии (M1) должны соответствовать нормам, приведенным в табл.3.

## С. 4 ГОСТ 1050—88

Таблица 3

Марка стали	Механические свойства, не менее			
	Предел текучести $\sigma_y$ , Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )	Временное сопротивление разрыву $\sigma_u$ , Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )	Относительное удлинение $\delta_5$	Относительное сужение $\psi$
08	196(20)	320(33)	33	60
10	205(21)	330(34)	31	55
15	225(23)	370(38)	27	55
20	245(25)	410(42)	25	55
25	275(28)	450(46)	23	50
30	295(30)	490(50)	21	50
35	315(32)	530(54)	20	45
40	335(34)	570(58)	19	45
45	355(36)	600(61)	16	40
50	375(38)	630(64)	14	40
55	380(39)	650(66)	13	35
58(55пп)	315(32)	600(61)	12	28
60	400(41)	680(69)	12	35

## П р и м е ч а н и я:

1. Нормы механических свойств, приведенные в табл.3, относятся к прокату диаметром или толщиной до 80 мм. Для проката диаметром или толщиной свыше 80 мм допускается снижение относительного удлинения на 2 % (абс.) и относительного сужения на 5 % (абс.).

Нормы механических свойств для заготовок, перекованных из прутков диаметром или толщиной свыше 120 до 250 мм на прокат диаметром или толщиной от 90 до 100 мм, должны соответствовать приведенным в табл. 3.

2. По согласованию изготовителя с потребителем для стали марок 25—60 допускается снижение временного сопротивления на 20 Н/мм<sup>2</sup> (2 кгс/мм<sup>2</sup>) по сравнению с нормами, указанными в табл.3, при одновременном повышении норм относительного удлинения на 2 % (абс.).

## (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1.12. Макроструктура проката не должна иметь усадочной раковины, рыхлости, пузьрей, расслоений, внутренних трещин, шлаковых включений и флокенов.

## 2.2. Характеристики, устанавливаемые потребителем

2.2.1. Прокат из стали марок 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 с массовой долей бора 0,002—0,006 %.

В этом случае в конце обозначения марки ставится буква Р.

2.2.2. Прокат из спокойной стали с массовой долей кремния 0,17—0,27 %.

2.2.3. Прокат мерной длины (МД).

2.2.4. Прокат длины, кратной мерной (КД).

2.2.5. Прокат калиброванный и со специальной отделкой поверхности с полем допуска h12.

2.2.6. Сортовой прокат в термически обработанном состоянии (отожженный, высокоотпущеный, нормализованный, нормализованный с отпуском) — ТО.

2.2.7. Прокат с качеством поверхности группы 1ГП — без раскатанных пузьрей и загрязнений (волосовин) и с испытанием на горячую осадку (65).

Прокат предназначен преимущественно для горячей осадки, высадки и штамповки.

Испытание проката размером св. 80 мм изготовитель может не проводить.

2.2.8. Прокат из стали марок 25, 30, 35, 40, 45, 50 с контролем ударной вязкости (КУВ) на термически обработанных (закалка+отпуск) образцах.

Нормы ударной вязкости должны соответствовать указанным в табл. 4.

2.2.9. Прокат калиброванный в нагартованном или термически обработанном состоянии с нормированными механическими свойствами (М2) в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 4

Марка стали	Ударная вязкость КСУ, Дж/см <sup>2</sup> (кгс м/см <sup>2</sup> ), не менее
25	88(9)
30	78(8)
35	69(7)
40	59(6)
45	49(5)
50	38(4)

## ГОСТ 1050—88 С. 5

Таблица 5

Марка стали	Механические свойства проката, не менее					
	нагартованного			отожженного или высокоотпущеного		
	Временное сопротивление разрыву $\sigma_u$ , Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )	Относительное удлинение $\delta_s$ , %	Относительное сужение $\psi$ , %	Временное сопротивление разрыву $\sigma_u$ , Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )	Относительное удлинение $\delta_s$ , %	Относительное сужение $\psi$ , %
10	410(42)	8	50	290(30)	26	55
15	440(45)	8	45	340(35)	23	55
20	490(50)	7	40	390(40)	21	50
25	540(55)	7	40	410(42)	19	50
30	560(57)	7	35	440(45)	17	45
35	590(60)	6	35	470(48)	15	45
40	610(62)	6	35	510(52)	14	40
45	640(65)	6	30	540(55)	13	40
50	660(67)	6	30	560(57)	12	40

2.2.10. Прокат с нормированной в баллах макроструктурой (КМС) в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Таблица 6

Макроструктура стали в баллах, не более							
Центральная пористость	Точечная неоднородность	Ликвационный квадрат	Общая пятнистая ликвация	Краевая пятнистая ликвация	Поздусадочная ликвация для проката размером		Межкристаллитные трещины
					до 70 мм	св.70 мм	
3	3	3	2	1	1	2	Не допускаются

Примечание. Для проката размером 70 мм и более с качеством поверхности группы ЗГП допускаются подкорковые пузыри балла 2 на глубину не более  $1/2$  допуска на диаметр или толщину.

## (Поправка).

2.2.11. Прокат с нормируемой твердостью (ТВ2) в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 7.

Таблица 7

Марка стали	Число твердости НВ, не более			
	для горячекатаного и кованого проката		для калиброванного проката и со специальной отделкой поверхности	
	без термической обработки	после отжига или высокого отпуска	нагартованного	отожженного или высокоотпущеного
08	131	—	179	131
10	143	—	187	143
15	149	—	197	149
20	163	—	207	163
25	170	—	217	170
30	179	—	229	179
35	207	—	229	187
40	217	187	241	197
45	229	197	241	207
50	241	207	255	217
55	255	217	269	229
58(55нн)	255	217	—	—
60	255	229	269	229

2.2.12. Прокат с ультразвуковым контролем (УЗК) внутренних дефектов по ГОСТ 21120.

**С. 6 ГОСТ 1050—88**

2.2.13. Прокат с обеспечением свариваемости (ГС).

2.2.14. Прокат из стали марок 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55пт), 60, предназначенный для поверхностной закалки токами высокой частоты, с обезуглероживанием (феррит+переходная зона) не более 1,5 % диаметра или толщины на сторону (1С).

2.2.3—2.2.14. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2.15. (Исключен, Изм. № 1).

**2.3. Характеристики, устанавливаемые по согласованию потребителя с изготовителем**

2.3.1. Прокат с уменьшеными по сравнению с приведенными в табл. I пределами по массовой доле углерода, но не менее 0,05 %.

2.3.2. Прокат с уменьшеными по сравнению с приведенными в табл. I пределами по массовой доле углерода, но не менее 0,05 %, без учета допускаемых отклонений в готовом прокате, указанных в табл. 2.

2.3.3. Прокат с массовой долей серы 0,020—0,040 %.

2.3.4. Прокат с массовой долей серы не более 0,025 %.

2.3.5. Прокат с массовой долей фосфора не более 0,030 %.

2.3.6. Прокат с массовой долей меди не более 0,25 %.

2.3.7. Сортовой прокат диаметром или толщиной свыше 30 до 140 мм с удалением заусенцев (УЗ) и смятых концов.

2.3.8. Нагартованный прокат с повышенной на 15 НВ по сравнению с приведенными в табл. 7 твердостью (ТВ3).

2.3.9. Прокат с нормированными механическими свойствами (М3), определяемыми на образцах, вырезанных из термически обработанных заготовок (закалка+отпуск), указанного в заказе размера, в соответствии с требованиями табл. 8.

**Таблица 8**

Марка стали	Механические свойства проката размером											
	до 16 мм				от 16 до 40 мм				от 40 до 100 мм			
	Предел текучести $\sigma_y$ , Н/мм <sup>2</sup> кгс/мм <sup>2</sup>	Временное со- противление разрыву $\sigma_w$ , Н/мм <sup>2</sup> кгс/мм <sup>2</sup>	Относи- тельное удли-нение $\delta_5$ , %	Работа удара КУ, Дж (кгс · м)	Предел текучести $\sigma_y$ , Н/мм <sup>2</sup> кгс/мм <sup>2</sup>	Временное со- противление разрыву $\sigma_w$ , Н/мм <sup>2</sup> кгс/мм <sup>2</sup>	Относи- тельное удли-нение $\delta_5$ , %	Работа удара КУ, Дж (кгс · м)	Предел текучести $\sigma_y$ , Н/мм <sup>2</sup> кгс/мм <sup>2</sup>	Временное со- противление разрыву $\sigma_w$ , Н/мм <sup>2</sup> кгс/мм <sup>2</sup>	Относи- тельное удли-нение $\delta_5$ , %	Работа удара КУ, Дж (кгс · м)
не менее				не менее				не менее				не менее
25	375 (38)	550—700 (56—71)	19	35 (3,5)	315 (32)	500—650 (51—66)	21	35 (3,5)	—	—	—	—
30	400 (11)	600—750 (61—76)	18	30 (3,0)	355 (36)	550—700 (56—71)	20	30 (3,0)	295 (30)	500—650 (51—66)	21	30 (3,0)
35	430 (44)	630—780 (64—80)	17	25 (2,5)	380 (39)	600—750 (61—76)	19	25 (2,5)	315 (32)	550—700 (56—71)	20	25 (2,5)
40	460 (47)	650—800 (66—82)	16	20 (2,0)	400 (41)	630—780 (64—80)	18	20 (2,0)	355 (36)	600—750 (61—76)	19	20 (2,0)
45	490 (50)	700—850 (71—87)	14	15 (1,5)	430 (44)	650—800 (66—82)	16	15 (1,5)	375 (38)	630—780 (64—80)	17	15 (1,5)
50	520 (53)	750—900 (76—92)	13	— (47)	460 (71—87)	700—850 (76—92)	15	— (41)	400 (66—82)	650—800 (66—82)	16	—
55	550 (56)	800—950 (82—97)	12	— (50)	490 (76—92)	750—900 (76—92)	14	— (43)	420 (71—87)	700—850 (71—87)	15	—
60	580 (59)	850—1000 (87—102)	11	— (53)	520 (82—97)	800—950 (82—97)	13	— (46)	450 (76—92)	750—900 (76—92)	14	—

**Примечания.**

1. Нормы механических свойств до 01.01.92 не являются браковочными, определение обязательно.

2. Механические свойства стали 30 распространяются на прокат размером до 63 мм.

3. Значения механических свойств приведены для проката круглого сечения. Для прямоугольных сечений диапазоны эквивалентных диаметров приведены в приложении 2.

## ГОСТ 1050—88 С. 7

2.3.10. Прокат с нормированной прокаливаемостью (ПР) в соответствии с приложениями 3 и 4.

2.3.11. Прокат из стали марок 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55пн), 60, предназначенный для поверхностной закалки токами высокой частоты, с обезуглероживанием (феррит+переходная зона) не более 0,5 % диаметра или толщины на сторону (2С).

2.3.12. Прокат в травленом состоянии (Т).

2.3.6—2.3.12. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3.13. Прокат калибранный с полем допуска h10.

2.3.14. Прокат сортовой горячекатаный повышенной (Б) и высокой (А) точности размеров.

2.3.15. Прокат с качеством поверхности группы 2ГП с испытанием на горячую осадку (65).

Испытание проката размером св.80 мм изгото-  
витель может не проводить.

2.3.16. Прокат из стали марок 45, 50, 50А с  
контролем твердости (TB4) на закаленных образцах  
в соответствии с требованиями, указанными в  
табл.8а.

2.3.17. Массовая доля азота не более 0,008 % в кислородно-конвертерной стали для тонколиствового проката.

2.3.13—2.3.17. (Введены дополнительно).

2.4. Допускается в технических условиях на конкретную продукцию предусматривать дополнительные или повышенные характеристики, не предусмотренные настоящим стандартом.

Перечень дополнительных характеристик приведен в приложении 5.

2.5. Маркировка и упаковка проката — по ГОСТ 7566.

2.5.1. Упаковка калиброванного проката — по ГОСТ 1051, со специальной отделкой поверхности — по ГОСТ 14955.

2.5.2. Маркировку наносят непосредственно на продукцию, если продукция не подлежит упаковке, и на ярлык, если продукция упакована в связки, мотки и бухты.

Таблица 8а

Марка стали	Твердость по Роквеллу, HRC, не менее
45	45
50, 50A	50

## 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Прокат принимают партиями, состоящими из стали одной плавки, одного размера и одного режима термической обработки (при изготовлении в термически обработанном состоянии).

По согласованию изготовителя с потребителем партии формируются из стали одной марки нескольких плавок одного размера.

Каждую партию сопровождают документом о качестве по ГОСТ 7566.

При использовании для полуспокойной стали других (кроме кремния) раскислителей делают соответствующее указание в документе о качестве.

Для проката, принимаемого с характеристиками, устанавливаемыми потребителем в соответствии с пп. 2.2 и 2.3, в документе о качестве указывают результаты испытаний по заказываемым показателям.

3.2. Прокат подвергают приемосдаточным испытаниям.

3.3. Для проверки качества от партии проката отбирают:

1) для химического анализа — пробы по ГОСТ 7565. Контроль остаточных меди, никеля, хрома, мышьяка и азота изготавливается периодически не реже одного раза в квартал. При изготовлении стали с учетом марганцевого эквивалента контроль остаточных меди, никеля и хрома проводят на каждой плавке;

2) для контроля качества поверхности и размеров — все прутки, полосы и мотки;

3) для контроля макроструктуры по излому или травлению, для испытания на ударный изгиб, определения глубины обезуглероженного слоя — два прутка, полосы или мотка;

4) для проверки твердости — 2 % прутков, полос или мотков, но не менее 3 шт;

5) для испытания на растяжение — один пруток, полосу или моток для контроля в нормализованном состоянии, два прутка, две полосы или два мотка для контроля в нагартованном, отожженном, высокоотпущенном или закаленном с отпуском состоянии;

6) для определения прокаливаемости — один пруток, полосу или моток от плавки-ковша стали всех марок, не содержащих бор, и два прутка, две полосы или два мотка от плавки-ковша стали марок, содержащих бор;

7) для определения величины зерна — один пруток, полосу или моток от плавки-ковша;

**С. 8 ГОСТ 1050—88**

- 8) для испытания на осадку — три прутка, полосы или мотка;
- 9) Для определения твердости после закалки — два продольных образца от плавки.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания по ГОСТ 7566.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

**4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

4.1. Химический анализ стали проводят по ГОСТ 22536.0—ГОСТ 22536.9, ГОСТ 27809, ГОСТ 12359 или другими методами, по точности не уступающими стандартным. При возникновении разногласий химический анализ проводят по ГОСТ 22536.0—ГОСТ 22536.9, ГОСТ 27809, ГОСТ 12359.

4.2. Качество поверхности проверяют осмотром проката без применения увеличительных приборов. При необходимости проводят светление или травление поверхности, а для проката со специальной отделкой поверхности диаметром до 3 мм включительно осмотр проводят при увеличении до 10<sup>х</sup>. Глубину залегания дефектов на поверхности проката определяют контрольной зачисткой или запиловкой напильником.

4.3. Геометрические размеры и форму определяют при помощи измерительных инструментов по ГОСТ 26877, ГОСТ 162, ГОСТ 166, ГОСТ 427, ГОСТ 2216, ГОСТ 3749, ГОСТ 5378, ГОСТ 6507, ГОСТ 7502 или инструментов, аттестованных по ГОСТ 8.001\* или ГОСТ 8.326\*.

4.4. Отбор проб от мотков для всех видов испытаний проводят на расстоянии не менее 1,5 витка от конца раската.

4.5. От каждого отобранных для контроля прутка, полосы или мотка отбирают:

для испытания на растяжение и осадку, для определения величины зерна, прокаливаемости и глубины обезуглероженного слоя — по одному образцу;

для испытания на ударный изгиб — по одному образцу каждого типа;

для контроля макроструктуры — один темплет.

4.6. Отбор проб для испытаний на осадку — по ГОСТ 7564.

4.7. Отбор проб для испытания механических свойств по табл. 3 и 5 проводят по ГОСТ 7564 (вариант 1), по табл. 4 и 8 — по ГОСТ 7564 (вариант 2).

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.7а. Отбор образцов для определения твердости после закалки проводят по схеме, приведенной в приложении 8.

Пробы для контроля могут быть вырезаны из готового проката или предельной заготовки (в плавочном контроле).

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

4.8. Рекомендуемая температура нагрева образцов при испытании на горячую осадку 850—1000°C. Температуру нагрева образцов указывают в документе о качестве.

Образцы нагревают до температуры ковки 850—1000°C и осаживают на 65 % относительно первоначальной высоты. На осаженных образцах не должно быть раскрывшихся трещин и закатов.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.9. Твердость по Бринеллю определяют по ГОСТ 9012. Твердость проката диаметром или толщиной менее 5 мм не определяют.

4.9а. Твердость по Роквеллу после закалки определяют по ГОСТ 9013 на площадке, расположенной на середине длины образца. Поверхность площадки для измерения твердости подвергают зачистке: при этом шероховатость поверхности  $R_a$  должна быть не более 1,25 мкм по ГОСТ 2789.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

4.10. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 1497 на образцах пятикратной длины диаметром 5 или 10 мм.

Для проката диаметром или толщиной до 25 мм включительно испытание допускается проводить на образцах без механической обработки.

Испытание на ударную вязкость проводят по ГОСТ 9454 на образцах типа I.

Направление оси образца — вдоль направления прокатки.

4.11. Образцы для испытаний на растяжение проката в соответствии с требованиями табл. 3 вырезают из нормализованных заготовок диаметром или стороной квадрата 25 мм.

\* На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.009—94.

Для прутков диаметром менее 25 мм нормализацию проводят в готовом сечении прутка (без вырезки заготовки).

**П р и м е ч а н и е.** От прутков размером более 120 мм отбор проб для механических испытаний допускается проводить от перекованных или перекатанных заготовок сечением 90—100 мм.

4.12. Образцы для испытаний на растяжение проката в соответствии с требованиями табл. 8 вырезают из термически обработанных заготовок размером, указанным потребителем.

4.13. Режимы термической обработки заготовок (образцов) для проведения испытаний механических свойств приведены в приложениях 6 и 7, для контроля твердости после закалки — в приложении 9.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.14. Контроль макроструктуры на излом или на програвленных темплетах проводят без применения увеличительных приборов по ГОСТ 10243.

Допускается применять методы ультразвукового контроля (УЗК) и другие неразрушающие методы контроля, согласованные в установленном порядке.

4.15. Глубину обезуглероженного слоя определяют по ГОСТ 1763.

4.16. Прокаливаемость определяют методом торцевой закалки по ГОСТ 5657.

4.17. Величину зерна определяют по ГОСТ 5639.

4.18. На стали одной плавки, прошедшей испытания на макроструктуру, прокаливаемость и механические свойства на крупных профилях проката, при изготовлении более мелких профилей проката перечисленные испытания у изготовителя допускается не проводить.

4.19. Допускается у изготовителя применять статистические и неразрушающие методы контроля по методике, согласованной в установленном порядке. При возникновении разногласий и при периодических проверках качества продукции применяются методы контроля, предусмотренные настоящим стандартом.

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7566 со следующим дополнением.

5.1.1. Транспортирование продукции проводится транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. По железным дорогам перевозку осуществляют в зависимости от массы и габаритных размеров в крытых или открытых вагонах. Масса грузового места не должна превышать при механизированной погрузке в открытые транспортные средства 10000 кг, в крытые — 1250 кг. Упаковка, средства и способы формирования пакетов — по ГОСТ 7566.

При отправке двух и более грузовых мест, размеры которых позволяют оформить транспортный пакет с габаритными размерами по ГОСТ 24597, грузовые места должны быть сформированы в транспортные пакеты. Средства крепления — по ГОСТ 21650.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


С. 10 ГОСТ 1050—88

**ПРИЛОЖЕНИЕ I**  
Обязательное

**ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОКАТА**  
**СХЕМА 1 УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОКАТА**



В конструкторской документации допускается приводить примеры условных обозначений в соответствии со схемой 2.



**ГОСТ 1050–88 С. 11****Примеры условных обозначений**

Прокат сортовой, круглый, обычной твердости прокатки (В), II класса по кривизне, немерной длины (НД), диаметром 100 мм по ГОСТ 2590, из стали марки 30, с качеством поверхности группы 2ГП, с механическими свойствами по табл. 3 (М1), с твердостью по п.2.1.10 (ТВ1), с контролем ударной вязкости по табл. 4 (КУВ), с удалением заусенцев (УЗ), с испытанием на горячую осадку (65), без термической обработки:

*Круг В-II-НД-100 ГОСТ 2590—88/30-2ГП-М1-ТВ1-КУВ-УЗ-65 ГОСТ 1050—88*

Прокат сортовой, квадратный, повышенной точности прокатки (Б), I класса по кривизне, мерной длины (МД), со стороной квадрата 25 мм по ГОСТ 2591, из стали марки 35, с качеством поверхности группы 1ГП, с механическими свойствами по табл. 8 (М3), с твердостью по табл. 7 (ТВ2), с нормированной в баллах макроструктурой (КМС) по табл. 6, с обезуглероживанием по п.2.2.14 (1С), термически обработанный (ТО):

*Квадрат Б-I-МД-25 ГОСТ 2591—88/35-1ГП-М3-ТВ2-КМС-1С-ТО ГОСТ 1050—88*

Прокат полосовой, обычной точности прокатки (В), серповидности класса 2, отклонения от плоскости класса 2, кратной мерной длины (КД), толщиной 36 мм, шириной 90 мм по ГОСТ 103, из стали марки 45, с качеством поверхности группы 3ГП, с механическими свойствами по табл. 3 (М1), с твердостью по п.2.1.10 (ТВ1), с нормированной прокаливаемостью (ПР), без термической обработки:

*Полоса В-2—2-КД-36×90 ГОСТ 103—76/45-3ГП-М1-ТВ1-ПР ГОСТ 1050—88*

Профиль горячекатаный для косых шайб, мерной длины (МД), с размерами  $2B \times H \times h = 32 \times 5,8 \times 4$  мм по ГОСТ 5157, из стали марки 35, с качеством поверхности группы 3ГП, с механическими свойствами по табл. 3 (М1), с твердостью по п. 2.1.10 (ТВ1), без термической обработки:

*Профиль для косых шайб МД-32×5,8×4 ГОСТ 5157—83/35-3ГП-М1-ТВ1 ГОСТ 1050—88*

Прокат калиброванный, круглый, с полем допуска по  $h11$ , мерной длины (МД), диаметром 10 мм по ГОСТ 7417, из стали марки 45, с качеством поверхности группы В по ГОСТ 1051, с механическими свойствами по табл. 5 (М2), с твердостью по п. 2.3.8 (ТВ3), с обезуглероживанием по п.2.3.11 (2С), нагартованный (НГ):

*Круг  $h11$ -МД-10 ГОСТ 7417—75/45-В-М2-ТВ3-2С-НГ ГОСТ 1050—88*

Прокат калиброванный, квадратный, с полем допуска  $h11$ , кратной мерной длины (КД), со стороной квадрата 15 мм по ГОСТ 8559, из стали марки 20, с качеством поверхности группы Б по ГОСТ 1051, с механическими свойствами по табл. 8 (М3), с твердостью по табл. 7 (ТВ2), с обеспечением скважаемости (ГС), нагартованный (НГ):

*Квадрат  $h11$ -КД-15 ГОСТ 8559—75/20-Б-М3-ТВ2-ГС-НГ ГОСТ 1050—88*

Прокат калиброванный, шестигранный, с полем допуска  $h12$ , немерной длины (НД), диаметром вписанного круга 8 мм по ГОСТ 8560, из стали марки 45, с качеством поверхности группы В по ГОСТ 1051, с механическими свойствами по табл. 3 (М1), с твердостью по табл. 8а (ТВ4), термически обработанный (ТО):

*Шестигранник  $h12$ -НД-8 ГОСТ 8560—78/45-В-М1-ТВ4-ТО ГОСТ 1050—88*

Прокат со специальной отделкой поверхности, круглый, с полем допуска  $h11$ , немерной длины (НД), диаметром 8 мм, с качеством поверхности группы В по ГОСТ 14955 из стали марки 20, с механическими свойствами по табл. 5 (М2), с твердостью по табл. 7 (ТВ3) нагартованный (НГ):

*Круг  $h11$ -НД-8 ГОСТ 14955—77/20-В-М2-ТВ3-НГ ГОСТ 1050—88*

Примеры условных обозначений, которые допускается приводить в конструкторской документации:


Прокат со специальной отделкой поверхности, круглый, с полем допуска  $h11$ , немерной длины (НД), диаметром 8 мм, качеством поверхности группы В по ГОСТ 14955, из стали марки 20, с механическими свойствами по табл. 5 (М2), с твердостью по табл. 7 (ТВ3), нагартованный (НГ):

*Круг  $h11$ -НД-8 ГОСТ 14955—77  
20-В-М2-ТВ3-НГ ГОСТ 1050—88*

**ПРИЛОЖЕНИЕ I. (Измененная редакция, Изм. № 1, Поправка).**

С. 12 ГОСТ 1050—88

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
Обязательное




Черт. 1

**ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ В КРУГЛЫЕ ПРИ ОДНИХ  
И ТЕХ ЖЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
Обязательное


**ПОЛОСЫ ПРОКАЛИВАЕМОСТИ КОНСТРУКЦИОННОЙ  
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ**

Сталь марки 35




Черт. 2

Сталь марки 40



Черт. 3

Сталь марки 45



Черт. 4

С. 14 ГОСТ 1050—88

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
Обязательное

**ПАРАМЕТРЫ МАРОЧНЫХ ПОЛОС (ПРЕДЕЛЫ КОЛЕБАНИЙ ТВЕРДОСТИ HRC (HRC<sub>2</sub>) И HRB  
ПО ДЛИНЕ ТОРЦЕВОГО ОБРАЗЦА)**

Таблица 9

Расстояние от торца, мм	Твердость для полос прокаливаемости стали марок					
	35		40		45	
	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.	МИН.
1,5	HRC 56(HRC <sub>57</sub> )	HRC 48(HRC <sub>49,5</sub> )	HRC 57(HRC <sub>58</sub> )	HRC 49(HRC <sub>50,5</sub> )	HRC 58(HRC <sub>59</sub> )	HRC 49(HRC <sub>50,5</sub> )
3,0	HRC 54(HRC <sub>55</sub> )	HRC 43(HRC <sub>44</sub> )	HRC 56(HRC <sub>57</sub> )	HRC 44(HRC <sub>45,5</sub> )	HRC 56(HRC <sub>57</sub> )	HRC 44(HRC <sub>45,5</sub> )
4,5	HRC 48(HRC <sub>49</sub> )	HRC 25(HRC <sub>27</sub> )	HRC 51(HRC <sub>52,5</sub> )	HRC 27(HRC <sub>29</sub> )	HRC 53(HRC <sub>54</sub> )	HRC 27(HRC <sub>29</sub> )
6,0	HRC 36(HRC <sub>38</sub> )	HRC 21(HRC <sub>23</sub> )	HRC 36(HRC <sub>37,5</sub> )	HRC 24(HRC <sub>26</sub> )	HRC 41(HRC <sub>42,5</sub> )	HRC 24(HRC <sub>26</sub> )
7,5	HRC 29(HRC <sub>31</sub> )	HRC 18(HRC <sub>20</sub> )	HRC 32(HRC <sub>33,5</sub> )	HRC 22(HRC <sub>24</sub> )	HRC 35(HRC <sub>36,5</sub> )	HRC 22(HRC <sub>24</sub> )
9,5	HRC 28(HRC <sub>30</sub> )	HRB 94	HRC 30(HRC <sub>32</sub> )	HRC 20(HRC <sub>22</sub> )	HRC 31(HRC <sub>33</sub> )	HRC 20(HRC <sub>22</sub> )
10,5	HRC 27(HRC <sub>29</sub> )	HRB 93	HRC 28(HRC <sub>30</sub> )	HRC 18(HRC <sub>20</sub> )	HRC 30,5(HRC <sub>32,5</sub> )	HRC 19(HRC <sub>21</sub> )
12,0	HRC 26(HRC <sub>28</sub> )	HRB 92	HRC 27(HRC <sub>29</sub> )	HRB 94	HRC 29(HRC <sub>31</sub> )	HRC 18(HRC <sub>20</sub> )
13,5	HRC 25,5(HRC <sub>27,5</sub> )	HRB 91	HRC 26(HRC <sub>28</sub> )	HRB 93	HRC 28(HRC <sub>30</sub> )	HRB 94
15,0	HRC 25(HRC <sub>27</sub> )	HRB 90	HRC 25,5(HRC <sub>27,5</sub> )	HRB 92	HRC 27,5(HRC <sub>29,5</sub> )	HRB 93
16,5	HRC 24,5(HRC <sub>26,5</sub> )	HRB 89	HRC 25(HRC <sub>27</sub> )	HRB 91	HRC 27(HRC <sub>29</sub> )	HRB 92
18,0	HRC 24(HRC <sub>26</sub> )	HRB 88	HRC 24,5(HRC <sub>26,5</sub> )	HRB 89	HRC 26,5(HRC <sub>28,5</sub> )	HRB 91
19,5	HRC 23,5(HRC <sub>25,5</sub> )	HRB 87	HRC 24(HRC <sub>26</sub> )	HRB 88	HRC 26(HRC <sub>28</sub> )	HRB 90
21,0	HRC 23(HRC <sub>25</sub> )	HRB 86	HRC 23,5(HRC <sub>25,5</sub> )	HRB 87	HRC 25(HRC <sub>27</sub> )	HRB 89
24,0	HRC 22(HRC <sub>24</sub> )	HRB 85	HRC 23(HRC <sub>25</sub> )	HRB 86	HRC 24(HRC <sub>26</sub> )	HRB 88
27,0	HRC 21(HRC <sub>23</sub> )	HRB 84	HRC 22(HRC <sub>24</sub> )	HRB 85	HRC 23(HRC <sub>25</sub> )	HRB 87
30,0	HRC 20(HRC <sub>22</sub> )	HRB 83	HRC 21(HRC <sub>23</sub> )	HRB 84	HRC 22(HRC <sub>24</sub> )	HRB 86
33,0	—	—	HRC 20,5(HRC <sub>22,5</sub> )	HRB 83	—	—
36,0	—	—	HRC 20(HRC <sub>22</sub> )	HRB 82	—	—
39,0	—	—	—	—	—	—

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**  
Рекомендуемое

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКАТА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ  
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ В НТД**

- Прокат с нормированной массовой долей азота в стали электровыплавки.
- Прокат с нижней часовой долей марганца, уменьшенной против норм табл. I на величину марганцового эквивалента, равного:  

$$\vartheta_{\text{н}} = 0,3(\text{Cr} \%) + 0,5 (\text{Ni} \%) + 0,7 (\text{Cu} \%)$$
, где Cr, Ni, Cu — остаточная фактическая массовая доля хрома, никеля, меди в стали, не превышающая норм, указанных в табл. I.
- Прокат калиброванный из стали марок 08, 55 и 60 в нагартованном или термически обработанном состоянии с контролем механических свойств.
- Прокат с нормированной ударной вязкостью на образцах типа I при температуре минус 40°C.
- Прокат с нормированной ударной вязкостью на образцах типа II при температуре плюс 20°C и минусовых температурах.
- Прокат без контроля относительного сужения.
- Прокат калиброванный и со специальной отделкой поверхности с нормированной твердостью в нормализованном с отпуском и закаленном с отпуском состояниях.
- Прокат сортовой с нормированной твердостью в нормализованном состоянии.
- Прокат с нормированной твердостью в заданных пределах.
- Прокат без контроля твердости.

## ГОСТ 1050—88 С. 15

11. Прокат с нормированной величиной аустенитного зерна.
12. Прокат с нормированной чистотой по неметаллическим включениям.
13. Прокат с нормированной чистотой по волосовинам, выявляемым на поверхности готовых деталей магнитным методом или травлением.
14. Прокат малотоннажных партий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
Рекомендуемое

Режимы термической обработки заготовок для контроля механических свойств, приведенных в табл. 3 и 4

Таблица 10

Марка стали	Температура нагрева, °С		
	Нормализация	Закалка	Отпуск
	Испытание при растяжении	Испытание на ударный изгиб	
10	920	900	200
15	900	880	200
20	900	880	600
25	890	870	600
30	880	860	600
35	880	850	600
40	870	840	600
45	860	840	600
50	850	830	600
55	850	820	600
58(55нн)	850	—	—
60	840	820	600

Рекомендуемые минимальные выдержки:

- при нормализации или закалке — 30 мин;  
 при отпуске 200°C — 2 ч;  
 при отпуске 600°C — 1 ч.

Среда охлаждения при закалке — вода.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
Рекомендуемое

Режимы термической обработки заготовок для контроля механических свойств, приведенных в табл. 8

Таблица 11

Марка стали	Закалка		Отпуск
	Температура нагрева, °С	Среда охлаждения	
25	860—900	Вода	
30	850—890		
35	840—880	Вода или масло	550—600
40	830—870		Охлаждение на воздухе
45	820—860		
50	810—850	Масло или вода	
55	805—850		
60	800—840		


С. 16 ГОСТ 1050—88

**ПРИЛОЖЕНИЕ 8**  
Обязательное

## СХЕМА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПОСЛЕ ЗАКАЛКИ



## Условные обозначения



**ПРИЛОЖЕНИЕ 9**  
Рекомендуемое

Режимы термической обработки образцов для определения твердости после закалки, приведенной в табл. 8а

Таблица 12

Марка стали	Режим закалки образцов	
	Температура нагрева, °С $\pm 10$	Среда охлаждения
45 50, 50А	860 850	Масло *

## П р и м е ч а н и я:

1. Время выдержки при закалке (после достижения температуры закалки) 20 мин.
2. Температура масла  $(65\pm 10)^\circ\text{C}$ .

**ПРИЛОЖЕНИЯ 8, 9.** (Введены дополнительно, Изм. № 1).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.11.88 № 3811**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 1050-74**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 8.001-80	4.3	ГОСТ 7565-81	3.3
ГОСТ 8.326-89	4.3	ГОСТ 7566-94	2.5, 3.1, 3.4, 5.1, 5.1.1
ГОСТ 103-76	1.3, 2.1.1, приложение 1	ГОСТ 8559-75	1.3, приложение 1
ГОСТ 162-90	4.3	ГОСТ 8560-78	1.3, приложение 1
ГОСТ 166-89	4.3	ГОСТ 9012-59	4.9
ГОСТ 427-75	4.3	ГОСТ 9013-59	4.9a
ГОСТ 1051-73	2.1.9, 2.5.1, приложение 1	ГОСТ 9454-78	4.10
ГОСТ 1133-71	1.3	ГОСТ 10243-75	4.14
ГОСТ 1497-84	4.10	ГОСТ 12359-99	4.1
ГОСТ 1763-68	4.15	ГОСТ 14955-77	1.3, 2.1.9, 2.5.1, приложение 1
ГОСТ 2216-84	4.3	ГОСТ 21120-75	2.2.12
ГОСТ 2590-88	1.3, приложение 1	ГОСТ 21650-76	5.1.1
ГОСТ 2591-88	1.3, приложение 1	ГОСТ 22536.0-87	4.1
ГОСТ 2789-73	4.9a	ГОСТ 22536.1-88	4.1
ГОСТ 2879-88	1.3	ГОСТ 22536.2-87	4.1
ГОСТ 3749-77	4.3	ГОСТ 22536.3-88	4.1
ГОСТ 4405-75	1.3	ГОСТ 22536.4-88	4.1
ГОСТ 5157-83	1.1, 1.3, приложение 1	ГОСТ 22536.5-87	4.1
ГОСТ 5378-88	4.3	ГОСТ 22536.6-88	4.1
ГОСТ 5639-82	4.17	ГОСТ 22536.7-88	4.1
ГОСТ 5657-69	4.16	ГОСТ 22536.8-87	4.1
ГОСТ 6507-90	4.3	ГОСТ 22536.9-88	4.1
ГОСТ 7417-75	1.3, приложение 1	ГОСТ 24597-81	5.1.1
ГОСТ 7502-98	4.3	ГОСТ 26877-91	4.3
ГОСТ 7564-97	4.6, 4.7	ГОСТ 27809-95	4.1

- 5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)**
- 6. ИЗДАНИЕ (январь 2008 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1991 г. (ИУС 4-92), Поправкой (ИУС 3-2007)**

Редактор *Р.Г. Гавердовская*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *М.В. Бучная*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Подписано в печать 08.02.2008. Формат 60×84<sup>1/8</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,80. Тираж 163 экз. Зак. 100.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Грамматный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru  
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ  
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» – тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6

## Поправка к ГОСТ 1050-88

Дата введения в действие: 13.12.2006

**к ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калибранный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.2. Таблица 2. Графа «Допускаемое отклонение, %». Для фосфора	$\pm 0,005$ 2РП	+0,005 2ГП
Пункт 2.1.5	микроструктурой	макроструктурой
Пункт 2.2.10 таблица 6. Примечание	Группы б	Группы ЗГП
Приложение 1. Примеры условных обозначений. Пример первый	КУВ—УЗ-66	КУВ—УЗ-65

(ИУС № 3 2007 г.)

## Изменение №2 к ГОСТ 1050-88

**Дата введения в действие:** 01.01.2011

**Изменение № 2 ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калибранный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия**

**Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 37—2010 от 10.06.2010)**

**Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5994**

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: RU, BY, KZ, KG, MD, TU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введение в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации\***

Подпункт 1.1.3. Заменить значение: «0,30—0,60 %» на «от 0,30 % до 0,60 %».

Подпункт 1.1.7 изложить в новой редакции:

«1.1.7 Массовая доля азота в кислородно-конвертерной стали

1.1.7.1 Для проката, изготовленного из стали без внепечной обработки, массовая доля азота не должна превышать:

- 0,006 % — для тонколистового проката и ленты;
- 0,008 % — для остальных видов проката.

1.1.7.2 Для проката, изготовленного из стали с внепечной обработкой, массовая доля азота не должна превышать 0,010 %».

Подпункт 1.1.8 изложить в новой редакции:

«1.1.8 По согласованию между заказчиком и изготовителем, что оговаривается в заказе, в спокойной стали, изготовленной с применением металлического лома, допускается остаточная массовая доля хрома и никеля не более 0,40 % каждого».

---

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2011—01—01

*(Продолжение см. с. 58)*

Подпункты 2.1.6.1, 2.1.6.2, 2.1.7. Заменить слово: «допуска» на «суммы предельных отклонений».

Подпункт 2.1.11. Таблица 3. Головка. Исключить слово: «разрыву».

Подпункт 2.2.1. Заменить значение: «0,002—0,006 %» на «от 0,002 % до 0,006 %».

Подпункт 2.2.2. Заменить значение: «0,17—0,27 %» на «от 0,17 % до 0,27 %».

Подпункт 2.2.9. Таблица 5. Головка. Исключить слово: «разрыву» (2 раза).

Подпункт 2.2.10. Таблица 6. Примечание. Заменить слово: «группы б» на «группы ЗГП», «допуска» на «суммы предельных отклонений».

Подпункт 2.2.13 изложить в новой редакции:

«2.2.13 Прокат из стали марок 08, 10, 15 и 20 с обеспечением свариваемости (ГС).

Для проката из стали других марок для обеспечения свариваемости заказчик указывает в заказе формулу углеродного эквивалента или уточняет химический состав стали».

Пункт 2.2 дополнить подпунктом — 2.2.15:

«2.2.15 Прокат из стали марки 50 с массовой долей серы и фосфора не более 0,025 % каждого. В этом случае обозначение марки — 50А».

Подпункт 2.3.3. Заменить значение: «0,020—0,040 %» на «от 0,020 % до 0,040 %».

Подпункт 2.3.9. Таблица 8. Головка. Исключить слово: «разрыву» (3 раза); примечание 1 исключить.

Подпункт 2.3.10. Заменить слова «приложениями 3 и 4» на «приложением 4».

Подпункт 2.3.16. Таблица 8а. Графа «Твердость по Роквеллу». Заменить значения: 45 на 46, 50 на 51.

Пункт 4.3. Заменить слова: «аттестованных по ГОСТ 8.001 или ГОСТ 8.326» на «проверенных или прошедших калибровку».

Пункт 4.8. Заменить значение: «850—1000 °C» на «от 850 °C до 1000 °C» (2 раза).

Пункт 4.10. Третий абзац изложить в новой редакции:

«Испытание на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454 на образцах типа 1 или 11».

Пункт 4.11 изложить в новой редакции:

«4.11 Для проведения испытаний на растяжение проката в соотв-

*(Продолжение см. с. 59)*

ствии с требованиями табл. 3 образцы для проката без термической обработки и для термически обработанного проката (кроме нормализованного) вырезают из нормализованных заготовок диаметром (стороной квадрата) 25 мм. Для проката размером менее 25 мм нормализацию проводят в готовом сечении, без вырезки заготовки.

**П р и м е ч а н и е —** От прутков размером более 120 мм отбор проб для механических испытаний может проводиться от перекованных или перекатанных заготовок размером сечения 90—100 мм.

Для нормализованного проката испытание на растяжение проводят на образцах, изготовленных из заготовок диаметром (стороной квадрата) 25 мм, отобранных от проката в состоянии поставки».

Пункт 4.12 изложить в новой редакции:

«4.12 Образцы для испытаний на растяжение проката в соответствии с требованиями таблицы 8 вырезают из термически обработанных заготовок. Размер заготовки указывается потребителем. При отсутствии в заказе размера заготовки он выбирается изготавителем и указывается в документе о качестве».

Приложение 1. Примеры условных обозначений. Первый пример. Заменить ссылку и обозначение:

ГОСТ 2590—88 на ГОСТ 2590—2006 (2 раза); (В) на (В1), В на В1; 66 на 65;

второй пример. Заменить ссылку и обозначение:

ГОСТ 2591—88 на ГОСТ 2591—2006 (2 раза); (Б) на (Б1), Б на Б1;

третий пример изложить в новой редакции:

«Прокат полосовой, обычной точности прокатки по толщине (ВТ1) и ширине (ВШ1), обычной серповидности (ВС), нормальной плоскости (ПН), кратной мерной длины (КД), общего назначения (ОН), толщиной 36 мм, шириной 90 мм по ГОСТ 103, из стали марки 45, с качеством поверхности группы ЗП1, с механическими свойствами по табл. 3 (М1), с твердостью по п. 2.1.10 (ТВ1), с нормированной прокаливаемостью (ПР), без термической обработки;

*Полоса ВТ1-ВШ1-ВС-ПН-КД-ОН-36×90 ГОСТ 103—2006/45-ЗП1-М1-ТВ1-ПР ГОСТ 1050—88».*

Приложение 3 исключить.

Приложение 4 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 60)*

**Приложение 4**  
(обязательное)

**ПАРАМЕТРЫ МАРОЧНЫХ ПОЛОС (ПРЕДЕЛЫ КОЛЕБАНИЯ  
ТВЕРДОСТИ HRC и HRB ПО ДЛИНЕ ТОРЦЕВОГО ОБРАЗЦА)**

Таблица 9

Расстоя- ние от торца, мм	Твердость для полос прокаливаемости стали марок					
	35		40		45	
	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.
1,5	57,0 HRC	49,5 HRC	58,0 HRC	50,5 HRC	59,0 HRC	50,5 HRC
3,0	55,0 HRC	44,0 HRC	57,0 HRC	45,5 HRC	57,0 HRC	45,5 HRC
4,5	49,0 HRC	27,0 HRC	52,5 HRC	29,0 HRC	54,0 HRC	29,0 HRC
6,0	38,0 HRC	23,0 HRC	37,5 HRC	26,0 HRC	42,5 HRC	26,0 HRC
7,5	31,0 HRC	20,0 HRC	33,5 HRC	24,0 HRC	36,5 HRC	24,0 HRC
9,0	30,0 HRC	94 HRB	32,0 HRC	22,0 HRC	33,0 HRC	22,0 HRC
10,5	29,0 HRC	93 HRB	30,0 HRC	20,0 HRC	32,5 HRC	21,0 HRC
12,0	28,0 HRC	92 HRB	29,0 HRC	94 HRB	31,0 HRC	20,0 HRC
13,5	27,5 HRC	91 HRB	28,0 HRC	93 HRB	30,0 HRC	94 HRB
15,0	27,0 HRC	90 HRB	27,5 HRC	92 HRB	29,5 HRC	93 HRB
16,5	26,5 HRC	89 HRB	27,0 HRC	91 HRB	29,0 HRC	92 HRB
18,0	26,0 HRC	88 HRB	26,5 HRC	89 HRB	28,5 HRC	91 HRB
19,5	25,5 HRC	87 HRB	26,0 HRC	88 HRB	28,0 HRC	90 HRB
21,0	25,0 HRC	86 HRB	25,5 HRC	87 HRB	27,0 HRC	89 HRB
24,0	24,0 HRC	85 HRB	25,0 HRC	86 HRB	26,0 HRC	88 HRB
27,0	23,0 HRC	84 HRB	24,0 HRC	85 HRB	25,0 HRC	87 HRB
30,0	22,0 HRC	83 HRB	23,0 HRC	84 HRB	24,0 HRC	86 HRB
33,0	—	—	22,5 HRC	83 HRB	—	—
36,0	—	—	22,0 HRC	82 HRB	—	—

Приложение 5. Пункт 4. Заменить обозначение типа образца: I на 1;  
Пункт 5. Заменить обозначение типа образца: II на 11.

Информационные данные. Заменить ссылки:

ГОСТ 103—76 на ГОСТ 103—2006;  
ГОСТ 2590—88 на ГОСТ 2590—2006;  
ГОСТ 2591—88 на ГОСТ 2591—2006;  
ГОСТ 2879—88 на ГОСТ 2879—2006;  
ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—98;  
ГОСТ 7534—73 на ГОСТ 7564—97;  
ГОСТ 7566—81 на ГОСТ 7566—94;  
ГОСТ 12359—81 на ГОСТ 12359—99;  
исключить ссылки и номера пунктов:  
ГОСТ 8.001—80, 4.3; ГОСТ 8.326—89, 4.3.

(ИУС № 1 2011 г.)

